

översättningstabell - legeringar

EN AW (Europa) / AA (USA)	DIN (Tyskland)	Werkstoffnr. (Tyskland)
1050A	Al99,5	3.0255
1070A	Al99,7	3.0275
1200	Al99	3.0205
1350	E-Al	3.0257
2007	AlCuMgPb	3.1645
2011	AlCuBiPb	3.1655
2014	AlCuSiMn	3.1255
2017A	AlCuMg1	3.1325
2024	AlCuMg2	3.1355
2030	AlCuMgPb	-
3003	AlMnCu	3.0517
3103	AlMn1	3.0515
5005	AlMg1	3.3315
5049	AlMg2Mn0,8	-
5052	AlMg2,5	3.3523
5083	AlMg4,5Mn	3.3547
5086	AlMg4Mn	3.3545
5754	AlMg3	3.3535
6005	AlMgSi0,7	3.3210
6012	AlMgSiPb	3.0615
6026		
6060	AlMgSi0,5	3.3206
6061	AlMg1SiCu	3.3211
6063	AlMgSi0,5	-
6082	AlMgSi1	3.2315
6101B	E-AlMgSi0,5	3.3207
6262	(AlMgSiPb)	-
7020	AlZn4,5Mg1	3.4335
7022	AlZnMgCu0,5	3.4345
7075	AlZnMgCu1,5	3.4365

med reservation för ev. fel